



# Oléus DeckTec

**Voor dek en den.**

## **Productbeschrijving.**

Oléus DeckTec is een verf op basis van gemodificeerde alkyd harsen en bevat vuilafstotende toevoegingen.

## **Toepassingen**

Oléus DeckTec is verkrijgbaar in twee soorten:

Oléus DeckTec DR een specifieke halfglanzende verf voor dek en den,

Oléus DeckTec AS aan deze verf zijn anti-slip componenten toegevoegd voor extra veiligheid aan boord.

## **Voordelen.**

- Bevat vuilafstotende additieven
- Verhoogde weerstand tegen alkaliën
- Toepasbaar voor zoet en zout water
- Slijtvast
- Kan worden aangebracht over de meeste bestaande systemen
- Anti slip zorgt voor minder kans op uitglijden (DeckTec AS)
- Sterk dekkend vermogen
- Gemakkelijk aan te brengen
- Goede hechting op voorbehandelde oude verflagen
- Lange standtijd
- Hersluitbare verpakking
- Oléus HoldTec( voedselvriendelijke ruimerverf) en DeckTec zijn qua kleurstelling gelijk
- Ruim, den en dek één kleur
- Hecht uitstekend op een ondergrond van Oléus BaseTec ZF roestwerende grondverf

Zie voor verwerkingsgegevens ommezijde

## Basisgegevens

Kleuren:	Roodbruin en Grijs
Glans:	Halfglans
Volume vaste stof afhankelijk van de kleur	± 47%
Dichtheid	1,1 kg/ltr
VOS	max. 419 gr/liter (bij aflevering))
Vlampunt	>33°C
Aanbevolen laagdikte	35 µm (dft) per laag
Optimale verfsysteem:	gronden 2 lagen BaseTec, afwerken met één laag DeckTec
Verbruik per m <sup>2</sup>	13,4 m <sup>2</sup> /ltr (bij 35 µm)

## Instructies voor gebruik Oléus DeckTec DR.

- Voor gebruik goed oproeren
- Luchtvochtigheid: max. 90% RV. Temperatuur min. 5°C; max. 30°C.
- Temperatuur van de verf bij voorkeur ± 18°C.
- Oppervlaktetemperatuur dient tenminste 3°C boven het dauwpunt te zijn.
- Tijdens aanbrengen en droging voldoende ventileren.

## Verwerken Airless spuit

- Spuitdruk: 120 -180 bar. Spuitopening : 0.38 - 0.48 mm/ 0.015 – 0.019 inch
- Spuithoek: 60 - 80 graden. Max. 3% verdunnen met terpentine

## Verwerken Luchtspuit

- Spuitdruk 3 – 5 bar. Spuitopening: 1,2 tot 1.5 mm.
- Max. 5% verdunnen met terpentine.

## Instructies voor gebruik Oléus DeckTec AS

- Het product aanbrengen met een roller. Tijdens het gebruik de verf gelijkmatig op de roller aanbrengen en niet te grote stukken opzetten ook tijdens aanbrengen blijven oproeren.. De te behandelen oppervlakte in één keer afwerken. Bij de tweede laag verkrijgt u optimale verdeling van anti-slip pasta door de verf stotend aan te brengen met een kwast.

## Schoonmaakverdunner

- Terpentine

## Droogtijden

Temperatuur	Stof droog	Hard	Overschilderbaar na	
			Minimaal	Maximaal
10 °C	2 uur	2 dagen	8 uur	geen
23 °C	1 uur	1 dag	5 uur	geen

Ook bij direct overschilderen met een tweede laag DeckTec dient de eerste laag altijd grondig opgeschuurd te worden. Raadpleeg bij twijfel uw Oléus vertegenwoordiger.

## Ondergrondvoorbereiding.

De ondergrond moet droog zijn en vrij van zouten, vetten en andere verontreinigingen. Loszittende of beschadigde delen verwijderen. Zouten en verontreinigingen verwijderen door middel van afsprengen met schoon zoet water, bij voorkeur onder hoge druk. Vet, olie en andere oplosbare vervuiling verwijderen met een hiervoor geschikte reiniger. Intacte delen opruwen d.m.v. schuren of aanstralen. Roest verwijderen. Kaal staal voorstrijken met een grondlaag sterk roestwerende Oléus BaseTec ZF.

## Veiligheidsgegevens ( beknopt).

De volledige veiligheidsvoorschriften vindt u op het veiligheidsblad. Bij het gebruik van dit product, de plaatselijke wet en regelgeving in acht nemen. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op het etiket en veiligheidsblad. Bij gebruik niet roken, goed ventileren en product buiten bereik van kinderen houden.

